

Golvård - Golvpolish


FLEXI STRONG

Produktbeskrivning

FLEXI STRONG är en extremt stark golvpolish där man vill ha en städvänlig yta.

FLEXI STRONG används på de flesta typer av vattentåliga golv, dock inte obehandlade trägolv.

FLEXI STRONG är polerbar men kräver inget regelbundet underhåll och passar därför bra där regelbunden polering inte kan utföras. Ger en sidenblank yta.



Förpackningsstorlekar

<u>Artikelnummer</u>	<u>Förpackningsstorlek</u>	<u>Förpackningstyp</u>	<u>Antal/ kartong</u>	<u>Antal/ pall</u>
255-0050	5 liter	Plastdunk (HDPE)	3 x 5 liter	48 kartonger

Teknisk information

Densitet:	1,020 g/ liter	Färg:	vit, mjölkaktig
Lukt:	karaktäristisk	pH-värde (Konc):	ca 8,1
Vattenlöslighet:	blandbar	Farligt gods:	nej
Flampunkt:	ej brandfarlig	Halkskydd:	ASTM D2047
Torrhalt:	18 %		

Mer information om produkten finns i produktens Säkerhetsdatablad.

Registreringar/ Godkännanden

AB Konsumentkemi är certifierat i enlighet med ISO 14001, AAA Certification AB, A3CERT-nummer: 465.

Bruksanvisning

Dosering

Används i koncentrat.

Beskrivning

1, Gör rent golvet från gammal polish, vaxer och smuts. Använd produkten Remover. Sug omgående upp den smutsiga lösningen med våtsug.

2, Skölj noggrant med vatten. Sug upp sköljvattnet och låt golvet torka. pH-värdet på golvet bör vara ca 8.

3, Torrpolera ytan (gäller linoleum). Avlägsna polerdammet.

4, Golvet skall vara helt torrt innan Flexi Strong läggs ut.

5, Lägg ut Flexi Strong med en väl rengjord mopp i jämna tunna lager. Låt polishen torka i 30 – 40

minuter mellan varje lager. Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet. För bästa resultat rekommenderas 4 lager lagda inom 24 timmar.


Lättskurade golv

Flexi Strong kan även användas på lättskurade golv. Arbeta enligt ovan men uteslut punkt 1-2. Beroende på slitage räcker det vanligtvis med 1-2 lager.

Porösa golv

En grundpolish/ porfyllare bör användas på porösa golv t.ex. linoleum, keramikplattor, betong, marmor och terrazzogolv.

För mer information kontakta AB Konsumentkemi.



KONSUMENTKEMI

Box 134 S-464 23 Mellerud
Tel: 0530-471 90
www.konsumentkemi.se
info@konsumentkemi.se

Datum: 2017-04-26
Ersatt: 2016-10-14
AB Konsumentkemi
Mikael Palm

